



Teknisk Datablad

BF-22 Formbeskyttelse


Beskrivelse

Kema BF-22 efterlader en rødlig tynd film, som giver en sikker rust-beskyttelse under oplagring selv i fugtige omgivelser. Kan fortrænge vand, hvorfor den er lige anvendelig til rustbeskyttelse af både tørre og fugtige emner. Anvendes til rustbeskyttelse af forme, værktøj og stykgods på lager eller ved transport. BF-22 er tilsat rust-hæmmende additiver.

Har smørende egenskaber ved opstart af ny produktion, men kan fjernes med varmt vand, hvis dette ønskes.

Egenskaber

- mod rust og tæring
- afviser fugt
- effektiv fra -30°C til +80°C
- til stykgods, værktøj m.v.
- afvaskelig i varmt vand
- efterlader en synlig rød identifikationsfarve
- tilsat rust hæmmende additiver



Anvendelse

Omrystes grundigt inden brug. Påfør i en afstand af 15-30 cm med ensartede krydsende bevægelser. Giver en berøringsfast beskyttende hinde efter ca. 30 minutter.

Fjernes let med affedtere, som MA-4000, SA-2000 og DL-44 eller med varmt vand, enten ved børste eller spuleeffekt.

Holdbarhed: Indendørs op til 24 måneder - udendørs tildækket op til 12 mdr. og udækket op til 6 mdr.

Leveres også i 5 liters dunke.

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 10.12.04

INFORMATION

BF-22 Formbeskyttelse

Tekniske og fysiske data

Varenummer	11445
Emballage	spraydåse
Indhold	500 ml
Vægt	306 g
Drivmiddel	propan/butan
Farve	rød
Flammepunkt	62°C
Viskositet v/20°C	9,3
Konsistens	voksagtig
Film tykkelse	5 µ
Fuld styrke ved 20°C	15 minutter
Indhold	30% ikke flygtige stoffer (W/W%)
Vejledende beskyttelses tid:	
Under normale forhold.	
Indendørs	24 måneder
Udendørs overdækket	12 måneder
Udendørs udækket	6 måneder
Vandfortrængnings evne:	
BS 1133, Sect.6. App.B.	Pass.
Massefylde	0,626 g/ccm
Tømningsrate	1,22 g/sek
Opløselighed	emulgerbar i vand

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com